

# Art'e Fine

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ КРАСКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ, АНТИБЛИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ.

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ART'E FINE - это краска для стен на водной основе, основанная на акриловых смолах в водной дисперсии, очень чистых пигментах, ценных наполнителях и различных высококачественных добавках, которые придают ей следующие свойства: ОТЛИЧНАЯ ЧИСТОТА при нанесении КИСТЬЮ - ОТЛИЧНЫЙ РАСХОД И УКРЫВАЕМОСТЬ - ХОРОШАЯ МОЮЩАЯСЯ СПОСОБНОСТЬ - ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ - ХОРОШАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ – ВЫСОКАЯ БЕЛИЗНА - ЛЕГКО НАНОСИТСЯ.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ART'E FINE идеально подходит для декорирования внутренних и наружных стен (под балконами, прихожими и стенами, не подверженными непосредственному воздействию внешних факторов) из каменной кладки, гипсокартона, масонита и любых поверхностей стен в частных домах, гаражах, офисах, промышленных ангарах и т.д.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,47-1,57 кг/л.  
**ВЯЗКОСТЬ:** 3000-3500 об/мин (Brookfield, шпиндель 5, скорость вращения 20 об/мин)  
**ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАСХОД НА СЛОЙ:** 12-14 м<sup>2</sup>/л  
 Расход может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости и впитывающей способности основы, а также способа нанесения.  
**СУХОЙ ОСТАТОК:** 61% ± 1%.  
**СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА ВЫСУШЕННОГО СЛОЯ:** Около 60 мкм в 2 слоя.  
**СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ:** Краска для стен 2-го класса, которую можно мыть в соответствии со стандартами EN 13300 и EN ISO 11998.  
**ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:** матовый внешний вид; гладкая отделка  
**БЛЕСК:** ART'E FINE 1 глосс (<10 – при угле 85°).  
**СТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕНКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ:** - превосходно.  
**ПРЕДЕЛЫ ВЫБРОСОВ летучих органических соединений (ЛОС):** Предельное значение ЛОС в ЕС (Директива 2004/42/ЕС) для данного продукта (Кат. А/а ; ВА): 30 г/л.  
 ART'E FINE содержит максимум 30 г/л ЛОС.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

**НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** убедитесь, что основание сухое и отвержденное (не менее 28 дней).

**УЖЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** перед нанесением ОДНОРОДНОЙ грунтовки рекомендуется заполнить все имеющиеся на стене дефекты и устранить любые отделяющиеся элементы, такие как пыль, масла и/или жир.

При необходимости нанесите слой соответствующим образом разведенной ГРУНТОВКИ PRIMER UNIFORMANTE AS.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ART'E FINE можно наносить кистью с чистой щетиной, валиком или распылителем.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** Готова к использованию

**ВЫСЫХАНИЕ** при температуре 20°C и относительной влажности 65%: на ощупь 30 минут, в глубине примерно через 24 часа.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:** не менее 6-8 часов.

**УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:** продукт можно наносить при температуре (окружающей среды и/или основания) от 5°C до 35°C и при отсутствии надвигающегося дождя или сильного ветра. Избегайте нанесения на солнечные стены.

**ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:** Промыть водой сразу после использования.

**ТОРГОВАЯ УПАКОВКА:** База Бьянко 4 Л – 10 Л;  
База Конвертер 6 КГ – 12,8 КГ

**ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:** белый  
ART'E FINE может колероваться с помощью колеровочной системы S2K.

**ХРАНЕНИЕ:** хранить в сухом и в защищенном от замерзания месте, вдали от источников тепла.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Этот документ был подготовлен с учетом наших технических и научных знаний.

DiDonato Spa не несет ответственности за результаты, полученные при использовании данного продукта, поскольку мы не можем контролировать условия и методы применения. Поэтому мы рекомендуем вам сначала проверить пригодность продукта для конкретного случая.

