ТЕХКАРТА BK9
№ 07

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА (ЕС)
№ 852/2004 (ПРОТОКОЛ HACCP)

BK LAK

ВОДОРАСТВОРИМАЯ СТЕННАЯ ЭМАЛЬ УСТОЙЧИВАЯ К ПЛЕСЕНИ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

BK LAK — это акриловая водорастворимая стеновая эмаль для внутреннего и наружного применения, разработанная на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, чистейших пигментов, высококачественных наполнителей, загустителей, коалесцентов, специального антиплесневого агента (®Preventol от Bayer) и различных высококачественных добавок, которые придают ему следующие характеристики: ОТЛИЧНАЯ КРЫШУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - ОТЛИЧНОЕ ПРИЛИПАНИЕ ДАЖЕ К ТРУДНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ - НИЗКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - ПЫЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ - УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН - ХОРОШАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ - ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ ПЛЕСЕНИ НА СТЕНАХ. Особая формула BK LAK позволяет проводить ретушь на промежуточных или финишных слоях и маскировать мелкие дефекты основания. Высохшая пленка BK LAK обладает высокой устойчивостью к трению и мытью неалкогольными дезинфицирующими средствами, благодаря чему легко удаляется пятна. BK LAK доступен как в белой базе, так и в нейтральной базе и может быть окрашен с помощью системы колеровки Speedy ColorManager. BK LAK — это экологически чистый продукт, не воспламеняется, особенно подходит для пищевой промышленности в местах, где требуется соответствие Декрету №155 от 26/05/97 - реализация Директив 93/43/CEE и 96/3/CE по гигиене пищевых продуктов - и последующему Регламенту (ЕС) №852/2004 Европейского парламента и Совета по гигиене пищевых продуктов (протокол HACCP). BK LAK сертифицирован SSOG (Экспериментальная станция для масложировой промышленности) Милана (Протокол испытаний № 12LA01662), подходит для нанесения в местах, где готовятся, хранятся, обрабатываются, перерабатываются, продаются или потребляются пищевые продукты и соответствует требованиям HACCP и соответствующим тестам по стандарту UNI 11021:2002.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

BK LAK подходит для декорирования внутренних и наружных стен из кирпича, бетонных поверхностей, гипсовых и гипсокартонных поверхностей, штукатурок на основе гидравлических связующих и минеральных оснований в целом. Может применяться также на старых покрытиях и покрытиях органической или минеральной природы, если они сухие и плотные. BK LAK особенно рекомендуется для окраски больших поверхностей, где требуется частая мойка для обеспечения высокого уровня гигиены, таких как школы, детские сады, больницы, бары, рестораны, мясные лавки, молочные заводы, макаронные фабрики, помещения, где производится упаковка для пищевых продуктов, и общественные места в целом. Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям делает BK LAK подходящим также для наружного применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:
BK LAK Глаянцевый: 1,2 - 1,25 кг/л.
BK LAK Сатин: 1,28 - 1,33 кг/л.
BK LAK Матовый: 1,29 - 1,34 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:
6000 - 8000 Cps (Brookfield, шпиндель 5, скорость 20 об/мин).

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ:
Около 50 микрон в 2 слоях.

СУХОЙ ОСТАТОК:
BK LAK Глаянцевый: 46% ± 1%.
BK LAK Сатин: 49% ± 1%.
BK LAK Матовый: 51% ± 1%.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:
BK LAK Глаянцевый: (Блеск > 60 глосс - угол 60°) Гладкая отделка.
BK LAK Сатин: (Блеск > 10 глосс - угол 85°) Гладкая отделка.
BK LAK Матовый: (Блеск < 10 глосс - угол 85°) Гладкая отделка.

ПРЕДЕЛ ЭМИССИИ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ): Предельное значение ЛОС ЕС (Директива 2004/42/CE) для этих продуктов (Кат. A/b; BA): 100 г/л. BK LAK Глаянцевый /Сатин содержит максимум 100 г/л ЛОС. Предельное значение ЛОС ЕС (Директива 2004/42/CE) для этих продуктов (Кат. A/a; BA): 30 г/л. BK LAK матовый содержит максимум 30 г/л ЛОС.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- НА НОВЫХ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, убедитесь, что основание хорошо высохло и затвердело, при необходимости выполните шпаклевку с помощью TOP STUCK и нанесите один слой правильно разведенного FISSATIVO ACRILICO. Для очень впитывающих поверхностей, таких как гипсокартон, нанесите один слой правильно разведенного ISOLANTE 55.
- НА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, если существующая краска в хорошем состоянии, очистите поверхность путем шлифовки и обезжиривания следов грязи, затем продолжайте как на новых поверхностях. Если существующая краска - это известковая краска, удалите все следы грязи, при необходимости выполните шпаклевку и затем изолируйте одним слоем правильно разведенного ISOLANTE 55.
- НА НАРУЖНЫХ СТЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, убедитесь, что основание сухое, удалите все неадгезированные краски, при необходимости восстановите с помощью соответствующего раствора из линейки HEX и нанесите один слой правильно разведенного FISSATIVO ACRILICO. В случае старых или хрупких оснований нанесите неразведенный FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE. Если основание не хрупкое, но с пятнами и шпаклевками, рекомендуется использовать ISOLANTE 55 как грунтовочный слой.

IVC
The Color Company

BK LAK

ВОДОРАСТВОРИМАЯ СТЕННАЯ ЭМАЛЬ УСТОЙЧИВАЯ К ПЛЕСЕНИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Разбавление водой		Расход на слой	Инструментов нанесения			время высыхания		стойкость к истиранию
	1° слой	2° слой	m^2/л.	кистью	валиком	распылителем	сухой на ощупь(h)	последующие покрытия краской(h)	UNI EN 13300
BK LAK Глаянцевый	10-15%	5-10%	14-15	да	да	да	2	5-6	класс 1
BK LAK Сатин	10-15%	5-10%	14-15	да	да	да	2	5-6	класс 1
BK LAK Матовый	10-15%	5-10%	14-15	да	да	да	2	5-6	класс 1

НАНЕСЕНИЕ:
BK LAK можно наносить кистью из чистого волокна, валиком из шерсти с коротким ворсом или методом распыления.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Продукт можно наносить при температуре (воздуха и/или поверхности) от +5°C до +35°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Немедленно промывайте водой после использования.

УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДАЖИ:
BK LAK Глаянцевый: Белая основа 0,75 л - 4 л - 13 л
Конвертер: 0,900 кг - 3,8 кг - 12,5 кг.
BK LAK Сатин: Белая основа 0,75 л - 4 л - 13 л.
Конвертер: 0,900 кг - 4,2 кг - 13,7 кг.
BK LAK Матовый: Белая основа 0,75 л - 4 л - 13 л.
Конвертер: 0,900 кг - 4,2 кг - 13,7 кг.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
Белый.

ХРАНЕНИЕ:
Если продукт хранится в прохладном, сухом месте, защищенном от замораживания, он сохраняет свои свойства как минимум 18 месяцев с момента покупки.

ЗАМЕЧАНИЯ:
Этот документ составлен на основе наших лучших технических и научных знаний. Компания Di Donato SpA не несет ответственности за результаты использования этого продукта, так как условия и способы применения не поддаются нашему контролю. Рекомендуем предварительно проверить соответствие продукта конкретному случаю.

IVC The Color Company

IDONEITA' ALL'IMPIEGO

NORMA UNI 11021

PRODOTTI E SISTEMI PER LA VERNICIATURA DI AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI REQUISITI E METODI DI PROVA

In riferimento al rapporto di prova n° 12LA01662 del 11/07/2012, si rilascia il presente attestato d'idoneità per il prodotto

SMALTO MURALE BK LAK

N°	Prova	Metodo di misura	Valore misurato	Valore specificato	Risultato
		Requisiti essenziali			
7.1	Presa di sporco	UNI 10792	ΔL = 0,05	ΔL ≤ 3,00	PASSA
7.2	Cessione di odore	Appendice A	0,7	≤ 1,0	PASSA
		Requisiti particolari			
8.1	Resistenza al lavaggio	UNI 10560	5500	≥ 5000	PASSA
8.2	Pulibilità	Appendice B	ΔE* = 2,80	ΔE ≤ 3,00	PASSA
8.3	Resistenza alla muffa	Appendice C	1,0	≤ 1,0	PASSA
8.4	Resistenza a particolari agenti di lavaggio	UNI EN ISO 2812-1 (metodo 3)	Nessuna alterazione Detergente A Leggero ingiallimento Detergenti B e C	Alterazione appena sensibile Detergenti A, B e C	PASSA
8.5	Resistenza agli agenti di disinfezione	UNI EN ISO 2812-1 (metodo 3)	Nessuna alterazione Detergente D	Alterazione appena sensibile Detergente D	PASSA
8.7	Resistenza all'elevata umidità	UNI EN ISO 6270-1	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	PASSA

RISULTATO

Sistema di verniciatura idoneo per ambienti in presenza di alimenti

- ***Idoneo per pareti, soffitti e per le superfici per le quali è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa***
- ***Può essere lavato con***
  - ***Detergente A – cloroattivo***
  - ***Detergente B – sgrassante alcalino***
  - ***Detergente C – disincrostante acido***
- ***Idoneo per superfici che devono essere disinfettabili, utilizzando detergente D (disinfettante generico)***
- ***Idoneo per ambienti con umidità media maggiore dell' 80%***

Emesso il 12/04/2019

Il Responsabile di Settore
(dott. Gianmaria Gasperini)

Il Responsabile di Area
(dott. Gianmaria Gasperini)