

FENIX

СУПЕРМОЮЩАЯСЯ МАТОВАЯ КРАСКА, УСТОЙЧИВАЯ К ЦАРАПИНАМ С ЭФФЕКТОМ SOFT-TOUCH

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

FENIX - это супермоющаяся матовая краска для внутренних помещений, разработанная на основе последнего поколения смол и качественных добавок, которые придают ей следующие характеристики: высокая устойчивость к царапинам (нет эффекта меловой доски даже на самых темных оттенках), нежный эффект SOFT-Touch, хорошая устойчивость к пятнам, возможность корректировки, высокая производительность и укрывистость, отличная моющая способность, отличное распределение, легкость нанесения, отсутствие запаха, очень низкий уровень выброса летучих органических веществ в окружающую среду, очень низкое воздействие на окружающую среду.

FENIX получил сертификацию в соответствии с французским D.M. DEVL1104875A от 19 апреля 2011 года категории A+; снижает риски для окружающей среды и здоровья маляров и пользователей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FENIX подходит для декорирования внутренних стен из кирпича, гипса и гипсокартона, цементных оснований, новых и старых органических и минеральных красок, при условии что они сухие и плотные. Особенно подходит для элегантных матовых отделок с насыщенными цветами, соответствующими современным тенденциям в современном дизайне. Также подходит как матовая гидроэмаль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 0,95 - 1,05 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ: 8000-10000 cps а 23°C (по Брукфильду, шпindel 5, скорость 20 об/мин)

РАСХОД В ОДИН СЛОЙ: 14 - 16 м²/л

Расход может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: около 60 микрон в 2 слоя.

СУХОЙ ОСТАТОК: 45% ± 1%

УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОМУ АБРАЗИВНОМУ ИСТИРАНИЮ: Первый класс истираемости (по нормативам EN 13300 и EN ISO 1199)

БЛЕСК: экстраматовый - угол падения 85° - коэффициент отражения < 5 (по нормативам EN 13300 и EN ISO 2813)

УКРЫВИСТОСТЬ: класс 1 - ≥ 99,5% при расходе 7 м²/л (по нормативам EN 13300 и ISO 6504-3).

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

В ЕС предельное значение для ЛОС (Директива 2004/42/EC) для этого продукта (кат. A/g BA): 50 г/л (2007), 30 г/л (2010).

FENIX содержит максимум 5 г/л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

На новых поверхностях: убедитесь, что поверхность хорошо просушена (не менее 28 дней). Тщательно очистите, удалив все следы пыли и нанесите один слой FISSATIVO ACRILICO, разбавленного надлежащим образом.

На уже окрашенных поверхностях: убедитесь, что поверхность хорошо высушена, удалите все следы отслоившейся краски, при необходимости зашпаклюйте соответствующим раствором из линейки HEX и затем продолжайте, как на новых поверхностях.

НАНЕСЕНИЕ: FENIX можно наносить кистью, валиком или распылителем.

РАЗБАВЛЕНИЕ: на 5 - 10% водой

СУШКА ПРИ 20°C И 65% ВЛАЖНОСТИ: На ощупь около 2 часов, в глубине около 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: 4-6 часов при 20°C

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: наносить только при температуре окружающей среды и поверхностей от +5°C до +35°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой сразу после использования.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:

Белая основа: 0,75 л - 2,5 л - 5 л - 13 л.

Конвертерная основа: 0,7кг - 2,3кг - 4,6кг - 12,5кг.

FENIX может быть окрашен с помощью колеровочной системы S2K.

ЦВЕТА: белый и конвертерная основа для колеровки в яркие оттенки.

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.