

FISSATIVO ACRILICO

ФИКСИРУЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

FISSATIVO ACRILICO - это продукт на основе неомыляемых акриловых смол и различных качественных добавок, которые придают продукту следующие характеристики: ХОРОШАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - ХОРОШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ - ХОРОШАЯ СВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ.

FISSATIVO ACRILICO проникает в основу, укрепляя ее, придавая ей компактную поверхность с равномерным впитыванием и облегчая покраску.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FISSATIVO ACRILICO идеально подходит для герметизации и закрепления цементных и бетонных основ, каменной кладки, гипсовой штукатурки, гипсокартона, старых окрашенных и впитывающих поверхностей после высыхания и хорошего закрепления на основании.

Равномерное впитывание основы и улучшает внешний вид следующего декоративного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:
0,95 – 1,05 Кг/л.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:
Уже разведенный продукт: от 6 до 8 м²/л, в зависимости от впитываемости основы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (Летучих органических соединений): ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для таких продуктов (кат. А/г ВА): 50 г/л (2007); 30 г/л (2010); ATLAS содержит меньше 30 г/л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НОВЫЕ СТЕНЫ: Убедитесь, что основание полностью затвердело (не менее 28 дней); почистите щеткой и заделайте отверстия или трещины, а затем нанесите слой FISSATIVO ACRILICO, разведенный соответствующим образом.

НА УЖЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕНАХ: удалите старую разрушающуюся краску, заделайте все поврежденные участки, а затем действуйте так, как на новых стенах

НАНЕСЕНИЕ:

Кисть с натуральной щетиной - шерстяной валик. Дайте изделию полностью высохнуть перед нанесением окончательного покрытия.

РАЗБАВЛЕНИЕ::

FISSATIVO ACRILICO 1 к 2 с 200% воды.

FISSATIVO ACRILICO 1 к 4 с 400% воды.

FISSATIVO ACRILICO 1 к 10 с 1000% воды.

Разведение грунтовки и количество, которое необходимо нанести, зависят от впитываемости основы и должны быть определены путем предварительных испытаний на участке обрабатываемой поверхности.

СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. : следующий слой может быть нанесён через 2-3 часа.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Наносить только при температуре окружающей среды и поверхностей от +5°C до +35°C и при отсутствии дождя. Не наносить под прямыми солнечными лучами.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: водой сразу после использования.

УПАКОВКА: 12 x 1л - 4 x 5л - 25л.

ЦВЕТА: бесцветный

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.