

GRIP PROMOTER

ГРУНТ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

GRIP PROMOTER – это грунт на водной основе сформулирован с особыми акриловыми связующими, выбранными ламеллярными наполнителями, светостойкими пигментами и различными добавками, которые придают следующие свойства: **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ - ОТЛИЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ К АТМОСФЕРНЫМ АГЕНТАМ – ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ – НЕ ЖЕЛТЕЕТ - ХОРОШЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ СВОЙСТВО - ЛЕГКО НАНОСИТСЯ.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

GRIP PROMOTER очень универсальный продукт, идеален как грунт для окраски внутренних и внешних поверхностей из стали, оцинкованной стали, цинка, железных материалов, меди, алюминия, ПВХ, кафельной плитки и керамогранита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,15 – 1,20 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ: 1.600-1.800 cps а 23°C (по Брукфильду, шпindelь 5, скорость 20 об/минуту)

РАСХОД В ОДИН СЛОЙ: 10 - 12 м²/л

Расход может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: около 40 микрон в 1 слой.

СУХОЙ ОСТАТОК: 57% ± 1%

СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ: Отличные.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА: матовый вид, гладкая поверхность.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (Летучих органических соединений): ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для таких продуктов (кат. А/g VA): 140 г/л (2010). GRIP PROMOTER содержит меньше 140 г/л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

На новых поверхностях из стали, оцинкованной стали и железных материалов: чистить и промыть раствором из аммиака, затем Нанести один слой GRIP PROMOTER.

На новых поверхностях из меди, алюминия и ПВХ: шлифовать, чистить, далее действовать так, как указано выше. На уже предварительно окрашенных эмалью или подобным поверхностях: шлифовать, чистить, далее нанести один слой GRIP PROMOTER.

НАНЕСЕНИЕ: GRIP PROMOTER можно наносить кистью или валиком с коротким ворсом.

РАЗБАВЛЕНИЕ: на 10%-15% водой;

СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. : На ощупь около 90 минут, Полное просыхание в глубине около 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: После 5-6 часов можно нанести последующую краску.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Наносить только при температуре окружающей среды и поверхностей от +8°C до +30°C

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: водой сразу после использования.

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:

БЕЛАЯ ОСНОВА: 0,75 Л - 2,5 Л – 16 Л.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях.

Di Donato Spa не несет ответственность в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной технической карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать продукт при нестандартных условиях.