

# SILOCOAT ANTIMACCHIA

## НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УЛУЧШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ПЯТЕН

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукт обладает значительной устойчивостью к атмосферным воздействиям и истиранию. В состав SILOCOAT ANTIMACCHIA входят акриловые смолы, чистые пигменты, отборные наполнители и высококачественные добавки, которые придают ему следующие характеристики:

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ И СОЛИ – УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧАМ – ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ПОВЕРХНОСТИ.**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для покрытия городских и промышленных зданий и любых бетонных оснований, подверженных промышленному и городскому загрязнению. Позволяет исправить уже окрашенные (тем же продуктом) поверхности, не оставляя пятен на внешнем виде.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,52 – 1,62 Кг/л.

**ВЯЗКОСТЬ:** Пастообразный продукт.

**РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:** 6 - 8 м<sup>2</sup>/л

Расход может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 73% ± 1%

**СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ:** около 150 микрон в 2 слоя.

**СТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕНКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ:** - превосходно.

**ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:** Матовый внешний вид, гладкая поверхность.

**ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (Летучих органических соединений):** ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для таких продуктов (кат. А/г ВА): 75 г/л (2007); 40 г/л (2010); SILOCOAT ANTIMACCHIA содержит меньше 40 г/л ЛОС.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**НА НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:** убедитесь, что поверхность хорошо просушена (не менее 28 дней). Тщательно очистите, удалив все следы пыли и/или учебных материалов, и нанесите один слой FISSATIVO ACRILICO, разбавленного надлежащим образом.

**НА УЖЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:** убедитесь, что поверхность хорошо высушена, удалите все следы отслоившейся краски, при необходимости затрите соответствующим раствором из линейки HEX<sup>®</sup>, а затем нанесите один слой

FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE должным образом разведенного. Кроме того, если поверхность не крошится, но покрыта заплатками и шпаклевками, рекомендуется нанести ISOLANTE 55 в качестве грунтовочного слоя.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Кисть с натуральной щетиной - шерстяной валик распылитель.

Для получения слегка текстурированной отделки нанесите последний слой шерстяным валиком без разбавления.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** на 20-25% водой

**СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. :** На ошупь около 2-3 часов,

в глубине около 24 часов.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:** 5-6 часов

#### УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Наносить только при температуре окружающей среды и поверхностей от +5°C до +35°C и при отсутствии дождя. Не наносить под прямыми солнечными лучами.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Рекомендуется наносить продукт при благоприятных условиях, как описано выше. Нанесение продукта при неблагоприятных атмосферных условиях отрицательно скажется на времени высыхания и ухудшит эстетический вид и эксплуатационные характеристики последующих покрытий.

Недостаточно хорошо просушенные пластыри или заплатки могут привести к выцветанию, появлению следов и солевых выделений.

**ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** водой сразу после использования.

**ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:** 0,75 л – 2,5 л – 5 л – 14 л.

**ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:** Белый

**ХРАНЕНИЕ:** Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях.

Di Donato Spa не несет ответственность в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной технической карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать продукт при нестандартных условиях.